

Verwendungszweck

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4 ist ein hochwertiger 2K-Füller zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung (Express-Technologie), bei der generell auf Ofentrocknung verzichtet werden kann. Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4 härtet bereits bei Raumtemperatur (20 °C) sehr schnell durch und kann bereits nach ca. 35 Minuten Trocknung (je nach Schichtdicke und Temperatur) geschliffen werden. Somit sind große Einsparungen durch den Wegfall heizungsbedingter Kosten möglich. Gleichzeitig sind sehr schnelle Taktzeiten gegeben, da die Lackierarbeiten nicht durch Heizungsintervalle unterbrochen werden müssen. Bei Bedarf ist auch eine Ofentrocknung möglich, bei der nach einer Trocknung von ca. 10 Minuten bei 60 °C oder 20 Minuten bei 40 °C plus Abkühlphase die Schleifbarkeit erreicht ist. Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4 eignet sich besonders zur PKW-Teillackierung und den Einsatz im Spot Repair-Bereich. Sehr gute Haftung nach Vorbehandlung mit Mipa Vorreiniger Express auf Stahl, Eisen, Aluminium und verzinkten Untergründen.


Ergiebigkeit: 3,8 - 4,2 m²/l (bei 80 µm TSD)

Verarbeitungshinweise



Farbton

grau



Mischungsverhältnis

Härter

Mipa 2K-Härter H 5

Mipa 2K-HS-Härter HS 5

nach Gewicht Lack : Härter

--

--

nach Volumen Lack : Härter

4 : 1

7 : 1



Härter

für Ganzlackierungen

--

für Teillackierungen

--



Topfzeit


ca. 20 - 30 min bei 20 °C



Verdünnung

H 5: 15 % Mipa 2K-Verdünnung V 25

HS 5: 35 % Mipa 2K-Verdünnung V 25



Spritzviskosität

Fließbecher

15 - 20 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--



Auftragsverfahren

Auftragsverfahren

Fließbecher
(Hochdrucktechnik)

HVLP
(Niederdrucktechnik)

HVLP /
Düseninnendruck

Härter

--

--

--

Druck (bar)

1,6 - 2

1,6 - 2

0,7

Düse (mm)

1,3 - 1,6

1,3 - 1,6

--

Spritzgänge

2 - 4

2 - 4


--

Verdünnung

15 od. 35

15 od. 35

15 od. 35



Ablüfzeit

1. Spritzgang matt antrocknen lassen, danach ohne
Zwischen- und Endablüfzeiten verarbeitbar

Trockenschichtdicke

80 - 150 µm



Trocknungszeit

Objekttemp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar
20 °C	ca. 5 min	ca. 10 min	–	ca. 35 min	–
40 °C	–	–	–	20 min	–
60 °C	–	–	–	10 min	–

Hinweise

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/c 540 g/l
Dieses Produkt enthält max. 540 g/l

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Verarbeitungshinweise:

IR-Trocknung:

IR-Trocknung kurzwellig ca. 5 min
IR-Trocknung mittelwellig ca. 10 min

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen.
Nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Falls blanke Metallflächen überlackiert werden, müssen diese wie folgt vorbehandelt werden:

Aluminium und verzinkte Untergründe schleifen mit P 220, Stahl mit P 120. Nach dem Schleifen Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.

Danach Mipa Vorreiniger „Express“ mittels MP Pre-Clean Reinigungstuch WBS gleichmäßig im Kreuzgang auf die blanken Metalluntergründe applizieren und sicherstellen, dass die Flächen mindestens für 1 Minute feucht benetzt bleiben, um eine optimale Konversionsschicht ausbilden zu können.

Nach einer Abluftzeit von ca. 2 - 3 Minuten (Metalloberfläche muss aufgetrocknet sein) mit Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4 überlackieren. Die Überlackierung muss innerhalb von 15 Minuten stattfinden.

Bitte beachten, dass jeweils nur eine Metallsorte pro Tuch vorbehandelt wird. An- oder ausgetrocknete Tücher dürfen nicht mehr verwendet werden. Falls getränkte Tücher in einem wiederverschließbaren Behälter aufbewahrt werden ist folgendes zu beachten:

Nach Entnahme eines Tuches muss der Behälter wieder luftdicht verschlossen werden.

Bereits benutzte Tücher sind innerhalb eines Tages aufzubrechen und dürfen nicht in den Originalbehälter zurückgelegt werden. Um Austrocknung zu vermeiden, können diese Tücher separat in einem Kunststoffbehälter oder Kunststoffbeutel aufbewahrt werden.

Sollte sich Reinigerflüssigkeit am Behälterboden sammeln, den Behälter horizontal aufstellen und durch Rollbewegung für eine Durchtränkung der Tücher sorgen.

Die Nicht-Verwendung des Mipa Vorreinigers Express ist analytisch nachweisbar.

Hinweise bezüglich Füller-Schleifbarkeit:

Schleifbar mit Schleifpapier P 400 trocken oder P 600 nass bei 1-Schicht-Decklackierungen, bei 2-Schicht-Decklackierungen wird die Verwendung von Schleifpapier P 500 / 600 trocken oder P 800 / 1000 nass empfohlen.

Erfolgt das Schleifen unmittelbar nach den vorgegebenen Mindesttrockenzeiten, wird der Einsatz von flexiblen Schleifscheiben oder MP Interface Pad empfohlen.

Nach weiterer Durchhärtung von 1 Stunde bei Raumtemperatur (20 °C) können auch Standard-Schleifscheiben verwendet werden. Diese zusätzliche Trockenzeit gilt dabei für alle Trocknungsarten (Raumtemperatur- und Ofentrocknung).