

Mipa Isoliergrund-Spray

Artikelnummer 68231 0000

Produktinformation

Seite 1 / 2



Verwendungszweck

Mipa Isoliergrund-Spray ist eine sehr gut haftende, schnell trocknende Spezialgrundierung für die Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie andere Verunreinigungen wie z.B. durch Textmarker, Kugelschreiber oder Tinte. Mipa Isoliergrund-Spray verhindert ein Durchschlagen von Flecken und Verunreinigungen in die anschließende Decklackierung.

Verarbeitungshinweise



Untergrund

Holz und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe (Putz, Stein, Beton). Rigipsplatten, ausgehärtete Lacke und Dispersionsfarben.

Nicht auf mit Kunstharzlacken beschichtete Untergründe applizieren!

Vorbehandlung / Reinigung

Lose anhaftende Verunreinigungen entfernen.

Besondere Eigenschaften

Schnell trocknend
Überarbeitbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Lacken,
Lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacke und Dispersionsfarben.
Geignet für die Isolierung von Polystyrol Untergründe.

Farbton / Glanzgrad

weiß / matt




Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 25 - 30 cm
Je nach Ausmaß der Verunreinigung und Beschaffenheit 2 - 3 Spritzgänge,
Trockenschichtdicke 40 - 60 µm



Abluftzeit

5 min zwischen den Spritzgängen




Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Version: d 0221

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Trockenzeiten bei 20 °C

Staubtrocken nach ca.	5 min
Griffest nach ca.	15 min
Montagefest nach ca.	25 min

Verarbeitungsbedingungen

Ab +15 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt

Untergrundvorbehandlung:

Lose anhaftende Verunreinigungen entfernen.

Nicht ausgehärtete bzw. nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.